

TECHNICHOC AL

MORTIER AUTO-LISSANT - MORTIER DE RAGREAGE - MORTIER DE FINITION DECORATIVE

PRESENTATION : **TECHNICHOC AL** est un mortier bi-composants à base de ciments, charges, adjuvants et résines en dispersion aqueuse, possédant des caractéristiques exceptionnelles d'adhérence, de souplesse et de résistance à l'usure.
EXISTE EN BLANC OU EN GRIS

CARACTERISTIQUES : Poudre : densité : 1,4 - Granulométrie < 0,4 mm
Liant : Dispersion blanche : densité : 1 - Extrait sec : 45%
Pâte : densité : 1,7 - PH : 12,5 - DPU : 15 mm
Adhérence de l'enduit sur béton : > 20 daN
Résistance à la compression : > 500 daN Classement UPEC : 4

AVANTAGES : Surfaçage des sols neufs. Rénovation des sols anciens.
Apporte la planéité, la résistance à l'usure et aux diverses agressions.
TECHNICHOC AL BLANC peut être teinté dans la masse
- Avec des pigments ou des oxydes par malaxage dans la matière sèche.
- Avec du colorant peinture universel par malaxage dans la résine.
Faire un essai de coloration au préalable.
Il est possible de l'appliquer en VERTICAL en 2 couches minces (1 à 1,5 mm par couche) en réduisant le volume de résine.
Produit sans odeur, **ININFLAMMABLE**, et applicable sur supports humides.

MODE D'EMPLOI : Préparation du support : Eliminer toutes parties friables, non adhérentes, toutes traces d'huiles, de graisses, de peintures et tous résidus.
Il est fortement recommandé d'appliquer, au préalable, le primaire d'adhérence **TECH-IMPRIM** afin de préparer le support et d'éviter une possible remontée de bulles d'air dans le mortier. Ce primaire est **OBLIGATOIRE** sur support lisse.

Application : Gâcher avec un brasseur électrique. Verser toujours la poudre dans le liant afin d'obtenir un mélange homogène et sans grumeaux.
Appliquer le mortier à l'aide de raclette caoutchouc, de lisseuse ou liane INOX à bout arrondi.

Pour obtenir un bon auto-lissant, il est préférable de travailler en 3 mm d'épaisseur. Il est alors obligatoire de passer le rouleau débulleur à l'avancement de l'application. Il est aussi envisageable d'appliquer le mortier en 2 passes de 1,5 mm afin d'éviter le risque de remontées de bulles d'air.
Il est possible de poncer la couche finale après 48 H pour supprimer d'éventuelles vaguelettes, crêtes ou aspérités.

Pour l'application du TECHNICHOC AL BLANC, il est conseillé de rajouter ¼ de litre d'eau par seau, en été, pour faciliter la mise en œuvre.
Ne pas modifier la formulation pour le TECHNICHOC AL GRIS.

CONSOMMATION : Prévoir 1,8 kg de produit par mm d'épaisseur par M2.

Protection préconisée :

- **VERNICIM** (aspect brillant)
- **OLEOCIM SB/SM** (aspect mouillé satiné ou mat)
- **OLEOCIM SPD** (aspect mat incolore)

SECURITE :

Mise en circulation piétonne : 24 H industrielle : 72 H

Ne pas appliquer sur support gelé ou si le gel est à craindre dans les 12 heures.

Appliquer entre 5°C et 30°

CONDITIONNEMENT : seau de 25 kilos (20 kg de matière sèche et 5 kg de résine)